



Effekt Sand Perle



Декоративный материал со стеклянным бисером

- ✓ Эффект песчаных дюн с перламутровым переливом
- ✓ Для внутренней отделки
- ✓ Простота нанесения



Описание	
Наименование продукции	Декоративно-отделочный акриловый ЛКМ «Effekt Sand Perle» ТУ BY 200551259.015-2018
Свойства	Полупрозрачный перламутровый лакокрасочный материал с искрящимся эффектом с легкой структурой. Широкая гамма цветов, а также различные техники нанесения, дают возможность получения уникальных декоративных эффектов, которые придают интерьеру изысканный эффект развеянного ветром мелкого стеклянного бисера. Без резкого запаха. Обладает высокой адгезией к основанию.
Назначение	Предназначен для создания покрытий с перламутровым блеском и легкой структурой. Материал может быть использован как для сплошного окрашивания, так и для декорирования отдельных элементов интерьера. Применяется для высококачественной отделки внутри помещений с нормальной влажностью и высокими эксплуатационными требованиями.
Стандарты качества	✓ СТБ EN 13300 – стандарт устанавливает классификацию водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001. ✓ Система управления окружающей средой применительно к разработке и производству лакокрасочных материалов на предприятии соответствует требованиям стандарта СТБ ISO 14001.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и идеально гладкой. Гигроскопичные основания рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой ТМ Condor. Наносить на предварительно подготовленные и ранее окрашенные минеральные поверхности, листы ДВП, МДФ, гипсокартона. Для выравнивания цветового тона основания окрасить его гладкой матовой высококачественной краской Effekt Mattfarbe в два слоя, предварительно колерованной в цвет, гармонирующий с цветом финишного покрытия материала. Отделку окрашенной поверхности проводить после полного высыхания краски, но не ранее чем через 24 ч после нанесения.
Нанесение	Перед применением материал тщательно перемешать. Применять в готовом виде. Материал наносится с помощью мягкой кисти мазками. Далее, слегка касаясь кистью поверхности, моделируется рисунок по индивидуальному выбору, направленными или разнонаправленными

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by
Сайт: www.condor.by
Интернет-магазин: www.condorshop.by

	движениями. Используя ту же технику, при необходимости наносится второй слой материала не ранее чем через 8-12 ч. Для получения желаемых эффектов и фактур допускается нанесение различным малярным инструментом – щеткой, валиком, губкой и др. Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 10 °С и не выше + 25 °С. Внимание! Смежные участки поверхности необходимо обрабатывать без перерывов в работе, используя технику нанесения «мокрым по мокрому».
Цвет, колеровка	полупрозрачное покрытие с серебристым блеском. Компьютерная колеровка по системе Eskarocolor. Материал одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать материал одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости.
Расход	150–250 г/м2. Итоговый расход зависит от техники нанесения и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода.
Время высыхания	Межслойная сушка 8-12 часов при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности не выше (60 ± 5) %. Полное высыхание 24 ч.
Рабочие инструменты	Кисть.
Очистка инструментов	После использования рабочий инструмент промыть водой.
Состав	Вода, дисперсия акрилового сополимера, стеклошарики, перламутровый пигмент, функциональные добавки.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании материала в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.
Утилизация	После использования рабочие инструменты промыть водой. Остатки высохшего материала подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	1,2 кг; 3 кг; 6 кг.

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by