

Капрал Е-40 РЕЛЬЕФНАЯ Фасадная краска



- ✓ Атмосферостойкая
- ✓ Паропроницаемая
- ✓ Идеальная под краскопульт



Описание	
Наименование продукции	Краска водно-дисперсионная «Капрал Е-40» ТУ ВУ 200551259.008-2008
Свойства	• Белая, готовая к применению акриловая краска • Образует рельефное покрытие • Скрывает мелкие дефекты поверхности и создает эффект оптического выравнивания стен • Не требует предварительного шпатлевания поверхности • Идеальна под механическое нанесение • Образованное покрытие устойчиво к воздействию неблагоприятных атмосферных условий • Тонируется по системе Eskarocolor
Назначение	для создания рельефных декоративно-защитных покрытий при проведении ремонтно-строительных, реставрационных и отделочных работ. Образованное покрытие скрывает мелкие дефекты поверхности и создает эффект оптического выравнивания стен. Может применяться для малярных работ внутри помещений, в том числе с повышенной влажностью воздуха
Типы поверхностей для нанесения	Бетонные основания, кирпичная кладка, традиционные штукатурки, гипсовые основания, плиты ДСП, гипсокартон и другие основания
Стандарты качества	✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001 ✓ СТБ ISO 14001 - стандарт, в котором содержатся основополагающие требования по уменьшению загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности предприятия ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/СЕ. ✓ Соответствует требованиям Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1263 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия» ✓ Соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность» ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории ЕАЭС ✓

Подготовка поверхности	Перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить безвоздушным распылением. Окрашиваемое основание следует очистить от пыли и других загрязнений, удалить не прочно держащиеся фрагменты старой краски. Свежештукатуренные поверхности перед окраской необходимо выдержать в течение четырех недель. Перед покраской поверхность рекомендуется обработать грунтовкой TM Kapral или одной из грунтовок TM CONDOR.
Нанесение	Нанесение: перед применением краску тщательно перемешать. Применять в готовом виде. Нанесение краскопультом: при механизированном нанесении при необходимости допустимо разбавление продукта водой до 5 %. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, используя материал одинаковой консистенции. В случае перерыва в работе рекомендуется приклеить малярную ленту вдоль линии, где планируется завершение работы, нанести на нее краску. После чего ленту удалить вместе с остатками свежей краски. При возобновлении работы нанесение краски продолжить от обозначенного места. Край нанесенной ранее краски можно защитить с помощью самоклеящейся ленты. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже плюс 5 °C и не выше плюс 30 °C и относительной влажности воздуха менее 80 %. Время высыхания: при температуре плюс 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 24 ч. При других температурах и влажности время высыхания может меняться.
Уход за поверхностью	Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения
Цвет	Белый
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor
Расход	Фракция 0,2-0,5 мм – 800-1000 г/м² Фракция 0,5-1,0 мм – 1000-1200 г/м² Фракция 1,0-1,5 мм – 1500-1700 г/м² Фракция 1,5-2 мм – 2000 – 3000 г/м² При обработке рельефных, неровных поверхностей или поверхностей с высокой впитывающей способностью расход грунтовки увеличивается и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	при температуре плюс 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 24 ч. При других температурах и влажности время высыхания может
Рабочие инструменты	поролоновый структурный валик, кисти, краскопульт.
Очистка инструментов	После отделки рабочий инструмент промыть водой
Состав	Вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Краску хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от+ 5 °C до + 40 °C. Избегать долгосрочного хранения при температуре выше +30 °C
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
Объем/масса	9 л (15 кг); 13,5 л (22,5 кг)

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.
Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



ИООО «КОНДОР»
Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.
Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

