

Kapral ST-45

Рельефная

Штукатурка защитно-отделочная



- ✓ Легко наносится структурным валиком
- ✓ Скрывает дефекты поверхности
- ✓ Без резкого запаха



Описание	
Наименование продукции	Защитно-отделочная штукатурка белая В П 1 ПС крупнозернистая «Kapral ST-45» «рельефная» СТБ 1263
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Белая, готовая к применению акриловая штукатурка. ✓ Формирует рельефное покрытие. ✓ Скрывает мелкие дефекты поверхности и создает эффект оптического выравнивания стен. ✓ Не требует предварительного шпатлевания поверхности. ✓ Удобна в применении. Легко наносится поролоновыми структурными валиками. ✓ Обладает высокой укрывистостью и адгезией к основанию. ✓ Тонируется по системе Eskarocolor.
Назначение	Предназначена для выполнения декоративного рельефного покрытия на бетонных основаниях, кирпичной кладке, традиционных штукатурках, гипсовых основаниях, плитах ДСП, гипсокартоне, подложках, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками и других основаниях. Подходит для поверхностей, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке (стены лестничных маршей, холлы), а также для помещений с повышенной влажностью воздуха. Для внутренней отделки.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность». ✓ СТБ EN 1062-1 – стандарт устанавливает классификацию лакокрасочных материалов для отделки наружных минеральных и бетонных поверхностей. ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза. ✓ Система управления менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям государственного стандарта СТБ ISO 9001. ✓ Система управления окружающей средой применительно к разработке и производству лакокрасочных материалов на предприятии соответствует требованиям стандарта СТБ ISO 14001.

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой и прочной. Разного рода загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию краски к основанию (пыль, жиры, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Зараженные грибок, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol TM Condor. Для обеспыливания и снижения впитывающей способности основания поверхность прогрунтовать глубокопроникающей грунтовкой. Для формирования фактурной поверхности нанести один слой наполненной адгезионной грунтовки Kontakt Farbe, Kapral ST-16, предварительно заколерованной в цвет финишного покрытия.</p> <p>Запрещается проводить работы по свежоштукатуренным цементными и цементно-известковыми составами основаниям и свежим бетонным основаниям!</p> <p>Свежоштукатуренные поверхности необходимо выдержать перед отделкой в течение 28 сут. Свежеизготовленные бетонные – 3 мес.</p>
Нанесение	<p>Перед применением штукатурку тщательно перемешать. Применять в готовом виде. Наносить на поверхность одним плотным слоем структурным поролоновым валиком, формируя рельефную фактуру «шуба». В труднодоступных местах использовать кисть. Допускается нанесение механизированным способом.</p> <p>Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже плюс + 5 °С и не выше плюс + 30 °С и относительной влажности воздуха менее 80 %. Время высыхания при температуре плюс + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 24 ч. При других температурах и влажности время высыхания может меняться.</p> <p>Не наносить краску при высокой температуре воздуха, на нагретую поверхность, под прямыми солнечными лучами. Запрещается производить нанесение во время дождя, тумана, измороси. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения.</p>
Цвет	Белый.
Колеровка	<p>Компьютерная колеровка по системе Eskarocolor или ручная колеровка пигментными пастами TM Condor.</p> <p>Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать краску одной партии или смешивать необходимое количество краски различных партий в отдельной емкости.</p>
Расход	<p>Фракция 0,5 мм – 0,7-1,0 кг/м² Фракция 1,0 мм – 0,9-1,2 кг/м² Фракция 1,5 мм - 1,0-1,5 кг/м²</p> <p>Расход зависит от способа нанесения, а также фактуры и впитывающей способности окрашиваемой поверхности. При окрашивании проблемных поверхностей, а также поверхностей с глубокими дефектами и неровностями расход определяется экспериментальным путем.</p>
Растворитель/разбавитель	Вода.
Время высыхания	При температуре плюс 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 24 ч. При других температурах и влажности время высыхания может меняться.
Рабочие инструменты	Валик, кисть.
Очистка инструментов	После использования рабочий инструмент промыть водой.
Состав	Вода, дисперсия акрилового сополимера, мраморная крошка, кварцевый наполнитель, белый пигмент – диоксид титана, функциональные добавки.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Штукатурку хранить в прохладном месте в плотно укупленной упаковке. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С. Избегать долгосрочного хранения при температуре выше + 30 °С
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.
Утилизация	Остатки высохшей штукатурки подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	25 кг

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by