



Interior Lack-30

Декоративно-защитный полуматовый лак для интерьеров

- ✓ Содержит воск и УФ фильтр
- ✓ Не желтеет
- ✓ Водоразбавимый
- ✓ Износостойкий
- ✓ Колеруется



Описание	
Наименование продукции	Лак водно-дисперсионный акриловый «Interior Lack-30» ТУ РБ 200551259.007-2003
Свойства	Декоративно-защитный полуматовый лак для интерьеров ✓ Образует полуматовое прозрачное покрытие ✓ Содержит воск, который повышает водоотталкивающие свойства покрытия и обеспечивает лёгкость очищения ✓ Сохраняет и подчеркивает естественную красоту древесины ✓ УФ-фильтр предохраняет древесину от выцветания ✓ Не отслаивается и не желтеет со временем ✓ Образует покрытие, устойчивое к жидким моющим средствам, выдерживает многократную уборку ✓ Быстро сохнет ✓ Не имеет резкого запаха ✓ Колеруется по системе Eskarocolor
Назначение	Для отделки деревянных поверхностей внутри помещений. Лак можно использовать для обработки минеральных оснований, а также ранее окрашенных или оклеенных бумажными обоями поверхностей. Может применяться как основа для декоративных добавок, совместимых с ЛКМ на водной основе: пигментные пасты с эффектом золота, серебра и бронзы, перламутровые пигментные пасты и т.д. Лак не предназначен для парилок, полов, мебели и иных поверхностей, подвергающихся сильному механическому износу.
Типы поверхностей для нанесения	Деревянные поверхности (стеновые и потолочные панели, бревна, бруссы, двери, плинтусы и прочие элементы интерьера), бетон, кирпич, оштукатуренные и каменные основания, а также ранее окрашенные или оклеенные бумажными обоями поверхности.
Стандарты качества	✓ СТБ EN 13300 – стандарт устанавливает классификацию водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений по параметрам укрывистости, степени блеска, устойчивости к влажному истиранию. ✓ СТБ ISO 14001 - стандарт, в котором содержатся основополагающие требования по уменьшению загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности предприятий. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/СЕ. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза.

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.

Интернет: www.condor.by

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность древесины не должна превышать 18 %. Смолистые участки обработать от потеков смолы, высушить и подшлифовать. Старое отслаивающееся покрытие полностью удалить, отшлифовать, обеспылить. Новые деревянные поверхности перед окраской отшлифовать. Для получения наиболее качественного и долговечного покрытия, а также для снижения расхода на новых деревянных поверхностях рекомендуется использовать грунтовку Holz Base Aqua TM Condor. Глянцевым поверхностям придать шероховатость. Места, пораженные плесенью или мхом, должны быть очищены, обработаны средством Biotol Aktiv TM Condor.
Нанесение	Перед применением лак перемешать. Рекомендуется также периодически перемешивать продукт во время работы для равномерного распределения тонирующих паст и матирующей добавки. При необходимости допустимо разбавление водой до 5 %. Наносить при температуре воздуха, поверхности и лака не ниже + 10 °C и не выше + 30 °C и относительной влажности воздуха не выше 80 %. Нанесение при прямом солнечном свете, сквозняке и повышенной температуре могут привести к дефектам поверхности. Наносить кистью, валиком или механизированным способом в 1-2 слоя вдоль волокон древесины непрерывно от края до края поверхности. Второй слой наносить после полного высыхания первого, но не ранее, чем через 4 ч. Цвет поверхности, покрытой колерованным лаком, зависит от породы и оттенка древесины, а также от количества слоев. Последний слой рекомендуется наносить бесцветным лаком. Перед нанесением лака возможна обработка окрашиваемой поверхности не пленкообразующими пропитками, грунтовками и морилками на водной основе.
Цвет	Молочно-бежевый. После высыхания – бесцветный.
Колеровка	Компьютерная колеровка по системе Eskarocolor (карта цветов WOOD, Classic, Laquer). Ручная колеровка пигментными пастами TM Condor (количество пасты не должно превышать 10 % от массы лаккрасочного материала).
Расход	100-200 г/м ² на один или два слоя в зависимости от структуры поверхности.
Время высыхания	Между слоями 4 ч при температуре (20 ± 5) °C и относительной влажности воздуха 65 %. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания лака увеличивается. Время выдержки покрытия до эксплуатации – 24 ч, время полного высыхания покрытия и обретения им заданных защитных свойств – 2 нед.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, краскопульт.
Очистка инструментов	После использования рабочий инструмент промыть водой. Засохший лак очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, вода, функциональные добавки.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Лак хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Максимально и минимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки - от + 5 °C до + 30 °C.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании лака в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.
Утилизация	Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	0,4 л (0,4 кг); 0,7 л (0,7 кг); 2,3 л (2,3 кг).