



Vollton

Акриловая пигментная паста



- ✓ Для ручной колеровки
- ✓ Для художественных работ
- ✓ Светостойкая*
- ✓ Для использования как самостоятельное покрытие
- ✓ Для наружной и внутренней отделки



Описание	
Наименование продукции	Паста пигментная «Волтон» ТУ РБ 28882332.004-2000
Свойства	✓ Совместима с различными водно-дисперсионными материалами. ✓ Обладает высокой светостойкостью* ✓ В качестве самостоятельного покрытия имеет высокую адгезию к основанию, образует износостойкое покрытие.
Назначение	Полнотоновая пигментная паста для ручной колеровки, а также для применения как самостоятельное покрытие для цветowego и художественного оформления интерьеров и элементов зданий. Для внутренней и наружной отделки. Для ручной колеровки водно-дисперсионных материалов, для окраски новых минеральных поверхностей (шпатлевка, штукатурка, бетон, гипсокартон и др.), а также ранее окрашенных водно-дисперсионными красками, оклеенных обоями под покраску, ДВП, ДСП и других пористых оснований.
Стандарты качества	✓ СТБ EN 13300 – стандарт устанавливает классификацию водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001. ✓ Система управления окружающей средой применительно к разработке и производству лакокрасочных материалов на предприятии соответствует требованиям стандарта СТБ ISO 14001.
Технические характеристики	
Способ применения	Перед использованием пасту тщательно перемешать! Для самостоятельного покрытия: окрашиваемое основание следует очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, удалить непрочные держателые фрагменты старой краски. Для выравнивания впитывающей способности окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из водно-дисперсионных грунтовок ТМ CONDOR. Наносить валиком, кистью или механизированным способом в два слоя. Второй слой наносить через 4–6 ч после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения. Для колеровки: ввести необходимое количество пасты в колеруемый материал и перемешать до

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by

	получения однородной массы. Обязательно предварительное тестирование для проверки совместимости пасты и базы. Для исключения разнооттеночности рекомендуется сразу колеровать в одной емкости все необходимое количество материала. Для получения разнообразных оттенков допускается смешивание паст между собой.
Цвет	22 цвета. Внимание! Обозначение цвета на этикетке представляет собой типографское оформление и не является оригинальным оттенком. При выборе цвета необходимо пользоваться планшетом с выкрасами. *обозначение светостойкости смотреть на планшете с выкрасами.
Расход	Как паста для колеровки: расход зависит от выбранной насыщенности цвета (смотреть планшет с выкрасами). Как полнотонная паста: 250-300 г/м ² при двухслойном нанесении.
Растворитель/разбавитель	Вода.
Время высыхания	Межслойная сушка 4-6 часов при температуре (20 ± 5) °C и относительной влажности не выше (60 ± 5) %. Полное высыхание 24 ч.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, механизированный способ.
Очистка инструментов	После использования рабочий инструмент промыть водой.
Состав	Полимерная акриловая дисперсия, минеральные наполнители, вода, цветной пигмент, вспомогательные вещества.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °C до + 40 °C.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании пасты в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.
Утилизация	Остатки высохшей пасты подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Масса	0,75 кг.

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by