

Kapral D-80

Декоративная

Штукатурка защитно-отделочная



- ✓ Идеальна под валик
- ✓ Скрывает дефекты поверхности
- ✓ Атмосферостойкая
- ✓ Паропроницаемая



Описание	
Наименование продукции	Защитно-отделочная штукатурка белая НВ П 1 ПС крупнозернистая «Kapral D-80» «рельефная» СТБ 1263-2001
Свойства	✓ Белая, готовая к применению акриловая штукатурка. ✓ Образует рельефное покрытие. ✓ Скрывает мелкие дефекты поверхности и создает эффект оптического выравнивания стен. ✓ Не требует предварительного шпатлевания поверхности. ✓ Удобна в применении: легко наносится поролоновыми фактурными валиками без использования кельмы. ✓ Обладает высокой укрывистостью и адгезией к основанию. ✓ Формирует атмосферостойкое покрытие. ✓ Колеруется.
Назначение	Защитно-декоративная штукатурка для наружной и внутренней отделки. Может использоваться как декоративно-защитный слой в легких штукатурных системах утепления наружных стен зданий при использовании в качестве утеплителя пенополистирольных плит. Подходит для поверхностей, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке (стены лестничных маршей, холлы), а также для помещений с повышенной влажностью воздуха.
Типы поверхностей для нанесения	Бетонные основания, кирпичная кладка, традиционные штукатурки, гипсовые основания, плиты ДСП, гипсокартон, поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками и другие основания.
Стандарты качества	✓ Соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность». ✓ СТБ EN 1062-1 – стандарт устанавливает классификацию лакокрасочных материалов для отделки наружных минеральных и бетонных поверхностей. ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001. ✓ Система управления окружающей средой применительно к разработке и производству лакокрасочных материалов на предприятии соответствует требованиям стандарта СТБ ИСО 14001.

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой и прочной. Разного рода загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию штукатурки к основанию (пыль, жиры, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Зараженные грибом, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol TM Condor. Обрабатываемые поверхности перед оштукатуриванием прогрунтовать одной из адгезионных грунтовок TM Condor или TM Kapral. Запрещается проводить работы по свежоштукатуренным цементными и цементно-известковыми составами основаниям и свежим бетонным основаниям! Свежеизготовленные бетонные конструкции необходимо выдержать перед отделкой 3 месяца. Свежоштукатуренные поверхности необходимо выдержать перед отделкой в течение 28 суток. Гигроскопичные основания рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой TM Condor или TM Kapral.
Нанесение	Перед применением штукатурку тщательно перемешать. Применять в готовом виде. Штукатурку равномерно нанести на поверхность структурным поролоновым валиком, формируя рельефную фактуру «шуба», в труднодоступных местах – использовать кисть. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, используя материал одинаковой консистенции. В случае перерыва в работе рекомендуется приклеить малярную ленту вдоль линии, где планируется завершение работы, нанести на нее штукатурку. После чего ленту удалить вместе с остатками свежей штукатурки. При возобновлении работы нанесение штукатурки продолжить от обозначенного места. Край нанесенной ранее штукатурки можно защитить с помощью самоклеящейся ленты. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °C и не выше + 30 °C и относительной влажности воздуха менее 80 %. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 часа после нанесения.
Цвет	Белый.
Колеровка	Компьютерная колеровка по системе Eskarocolor или ручная колеровка пигментными пастами Vollton TM Condor.
Расход	Фракция 0,2-0,5 мм – 1,1-1,3 кг/м ² ; Фракция 0,5-1 мм – 1,5-2,0 кг/м ² .
Растворитель/разбавитель	Вода.
Время высыхания	При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 24 ч. При других температурах и влажности время высыхания может меняться.
Рабочие инструменты	Валик, кисть.
Очистка инструментов	После использования рабочий инструмент промыть водой. Засохшая штукатурка очищается механически.
Состав	Вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, мраморная крошка, вспомогательные вещества.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить в прохладном месте в плотно укушенной упаковке. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °C до + 40 °C.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.
Утилизация	Остатки высохшей штукатурки подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	14 л (25 кг).