



Barkhan

Декоративный материал
с перламутровым бисером

- ✓ Для внутренней отделки
- ✓ Эффект перламутровых вихрей
- ✓ Готов к применению



Описание	
Наименование продукции	Декоративно-отделочный акриловый лакокрасочный материал «Barkhan» ТУ BY 200551259.015-2018
Свойства	✓ Легко наносится и моделируется. ✓ Обладает высокой адгезией к основанию. ✓ Широкая гамма цветов. Компьютерная колеровка по системе Eskarocolor.
Назначение	Предназначен для создания покрытий с шелковисто-матовым перламутровым искрящимся эффектом с легкой структурой. Материал может быть использован как для сплошного окрашивания, так и для декорирования отдельных элементов интерьера. Применяется для высококачественной отделки внутри помещений с нормальной влажностью и высокими эксплуатационными требованиями. Подходит для помещений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции (медицинские и лечебно-профилактические учреждения, детские дошкольные учреждения, учреждения образования, объекты общественного питания).
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и идеально гладкой. Гигроскопичные основания рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой. Для выравнивания цветового тона основания окрасить его в два слоя гладкой матовой высококачественной краской AURA Dekormatt, предварительно колерованной в цвет, гармонирующий с цветом финишного покрытия материала. Отделку окрашенной поверхности проводить после полного высыхания краски, но не ранее чем через 24 ч после нанесения.

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by
Сайт: www.condor.by
Интернет-магазин: www.condorshop.by

Нанесение	Перед применением материал тщательно перемешать. Применять в готовом виде. Материал наносится с помощью мягкой кисти мазками. Далее, слегка касаясь кистью поверхности, моделируется рисунок по индивидуальному выбору, направленными или разнонаправленными движениями. Используя ту же технику, при необходимости наносится второй слой материала не ранее чем через 8-12 ч. Для получения желаемых эффектов и фактур допускается нанесение различным малярным инструментом – щеткой, валиком, губкой и др. Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 10 °С и не выше + 25 °С. Время сушки до начала легкой эксплуатации – не менее 24 ч. Материал одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать материал одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости. Внимание! Смежные участки поверхности необходимо обрабатывать без перерывов в работе, используя технику нанесения «мокрым по мокрому».
Цвет	серебристый.
Колеровка	Компьютерная колеровка по системе Eskarocolor.
Расход	120–200 г/м2. Итоговый расход зависит от техники нанесения и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода.
Время высыхания	При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 24 ч. При других условиях время высыхания может меняться. Окончательный набор заявленных свойств покрытия происходит в течении 28 суток.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, щетка, губка.
Очистка инструментов	После использования рабочий инструмент промыть водой. Засохший материал очищается механически.
Состав	Вода, дисперсия акрилового сополимера, стеклошарики, перламутровый пигмент, функциональные добавки.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании материала в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.
Утилизация	Остатки высохшего материала подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	1 кг, 2,5 кг

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by
Сайт: www.condor.by
Интернет-магазин: www.condorshop.by