



GROVER CA 65

Набор для экспресс склеивания

- ✓ Прозрачный
- ✓ Моментальная фиксация
- ✓ Прочность шва 200 кгс/см²

Описание	
Свойства	1. Активатор: ✓ Обеспечивает набор функциональной прочности клеевого соединения через 15 секунд после приклеивания. 2. Супер-клей: ✓ Имеет превосходную адгезию к пористым и гладким поверхностям. ✓ Образует кристально прозрачный, невидимый клеевой шов. ✓ Обеспечивает высокую прочность склеивания (200 кгс/см²), и мгновенную фиксацию склеиваемых элементов. ✓ Образует долговечный шов устойчивый к старению и воздействию влаги, химических веществ, атмосферных факторов и УФ. ✓ Особая консистенция позволяет склеивать пористые материалы, заполнять зазоры до 1 мм. ✓ Не растекается и не капает, удобен в работе на вертикальных поверхностях. ✓ Удлиненный носик позволяет точно наносить клей в труднодоступных местах. ✓ Не агрессивен к пластикам. Без запаха и растворителей. Оба компонента могут применяться самостоятельно: ✓ Супер-клей как универсальный секундный клей. ✓ Активатор как универсальное средство для большинства секундных клеев.
Назначение	✓ Подходит для склеивания в любом сочетании: ДЕРЕВА, ПРОБКИ, ПЛАСТИКА, РЕЗИНЫ, ФАРФОРА, КЕРАМИКИ, МЕТАЛЛА. ✓ Отличная адгезия к эластомерам АРТК / EPDM , твердым ПВХ. ✓ Для внутренних и наружных работ. ✓ Для помещений с повышенной влажностью. ✓ Термостойкость в затвердевшем виде: от -55°C до + 82°C.
Базовое вещество	Этилцианакрилат
Цвет	Прозрачный
Растворитель	Нет
Плотность	1,05 +/- 0,03 г/см ³
Время полного высыхания	15-30 секунд
Механизм отверждения	Химическая полимеризация
Температура применения	от +5°C до +30 °C

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by

Термостойкость клеевого шва	от -55°C до +82 °C
Фасовка	Супер-клей 65 гр. + активатор 200 мл.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхности должны быть сухими, однородными, очищенными от жира и пыли. Жирные поверхности обезжирьте очищающей жидкостью GROVER CLEANER или ацетоном.
Монтаж	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 1. Распылите Активатор на одну из склеиваемых поверхностей. Дождитесь, когда он испарится. 2. Отрежьте верхнюю часть носика. Нанесите клей на другую склеиваемую поверхность. 3. Соедините и сильно прижмите склеиваемые поверхности на 5 секунд. При применении Супер-клея без Активатора, допускается коррекция деталей в течение первых 10 секунд. Склеиваемые поверхности необходимо прочно прижать на 30 - 60 секунд.
Очистка инструмента	Удалить затвердевший клей можно только механически.
Состав	Этилцианакрилат, гептан.
Информация	
Срок хранения	24 месяца от даты производства, указанной на картридже.
Условия хранения	Хранить в прохладном хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла и пламени при температуре от + 5°C до +25°C.
Меры предосторожности	 Вредно для здоровья  Легковоспламеняемо
Утилизация	Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать как бытовые отходы.
Страна происхождения	Турция

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by