



Mosaik Putz

Декоративная мозаичная штукатурка

- ✓ Готова к применению
- ✓ Высокая стойкость к загрязнениям и механическим воздействиям



Описание	
Наименование продукции	Защитно-отделочная штукатурка НВ П 1 ПС крупнозернистая «Mosaik Putz» СТБ 1263 - 2001
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Готовая к применению акриловая мозаичная штукатурка. ✓ Легко наносится и имеет повышенную адгезию к основанию. ✓ Формирует атмосферостойкое и сверхстойкое к износу покрытие. ✓ Наличие эффективных биоцидных добавок обуславливает дополнительную защиту поверхности от водорослей, плесени и грибка. ✓ Широкий ассортимент цветовых решений. ✓ Не предназначена для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.
Назначение	Предназначена для выполнения защитно-отделочных работ на минеральных основаниях (бетонных, цементных, цементно-известковых и др.). Может применяться для выполнения декоративных покрытий цоколей, элементов ограждений, балконов, лоджий, коридоров. Может использоваться как декоративно-защитный слой в легких штукатурных системах утепления наружных стен зданий. Используется внутри помещений на поверхностях, подвергающихся высокой эксплуатационной механической нагрузке (стены лестничных маршей и площадок, холлов и др.). Для наружных и внутренних работ.
Типы поверхностей для нанесения	Бетонные основания, кирпичная кладка, традиционные штукатурки, и другие основания.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ СТБ ИСО 14001- стандарт, в котором содержатся основополагающие требования по уменьшению загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности предприятий ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001 ✓ Соответствует требованиям Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1263 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия» ✓ Соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность» ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	поверхность должна быть ровной, чистой, сухой и прочной. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию штукатурки к основанию (пыль, жиры, высолы, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Зараженные грибом, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol в соответствии с инструкцией по применению. Обрабатываемые поверхности перед оштукатуриванием прогрунтовать адгезионной грунтовкой «Kontakt Farbe» колерованной в цвет близкий финишному покрытию, чтобы избежать пробелов в слое штукатурки. Запрещается проводить работы по свежоштукатуренным цементными и цементно-известковыми составами основаниям и свежим бетонным основаниям! Свежоштукатуренные поверхности необходимо выдержать перед отделкой 28 сут. Гигроскопичные основания рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой TM Condor.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать. Штукатурку равномерно нанести на основание с помощью стальной терки, удерживаемой под углом к поверхности, слоем толщиной не менее величины зерна. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, каждую новую порцию штукатурки следует соединять со свежей, уже нанесенной на поверхность (стыковать «мокрое по мокрому»). Наносить равномерно, без перерывов. Тем же инструментом произвести выглаживание штукатурки до того, как поверхность слоя начнет высыхать. Не опрыскивать штукатурку водой! В случае перерыва в работе рекомендуется приклеить малярную ленту вдоль линии, где планируется завершение работы, нанести на нее штукатурку, выгладить. После чего ленту удалить вместе с остатками свежей штукатурки. При возобновлении работы нанесение штукатурки продолжить от обозначенного места. Край нанесенной ранее штукатурки необходимо защитить с помощью самоклеящейся ленты. Из-за отличий цветного наполнителя, используемого из разных поставок, возможно появление различий в цвете готового покрытия. Рекомендуется использовать штукатурку из одной партии или смешивать материал из разных партий перед началом работы. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 30 °С и относительной влажности воздуха не более 65%. При наружных работах не рекомендуется наносить материал на поверхности, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей. Подпор влаги со стороны подложки может привести к повреждению финишного покрытия. Чтобы избежать данной проблемы, необходимо убедиться, что в помещениях, подверженных постоянному увлажнению, качественно выполнена гидроизоляция.
Расход	Около 4 кг/м ² Итоговый расход зависит от техники нанесения и определяется опытным путем.
Время высыхания	Время высыхания: при температуре плюс 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 48 ч. При других температурах и влажности время высыхания может меняться.
Рабочие инструменты	стальная терка, шпатель
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая штукатурка очищается механически
Состав	вода, дисперсия акрилового полимера, функциональные добавки, минеральные наполнители
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании штукатурки в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшей штукатурки подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовые отходы
Объем/масса	14 л (25 кг)