



Fassadenfarbe Silacryt

УТЕПЛЕННЫЕ ФАСАДЫ
ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ
ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ

- ✓ Силиконовая
- ✓ Высокое водоотталкивание и паропроницаемость
- ✓ Защита от атмосферных воздействий



Описание	
Наименование продукции	Краска водно-дисперсионная акриловая «Fassadenfarbe-Silacryt» ТУ РБ 28882332.001-98
Свойства	✓ Матовая краска высокой белизны для получения высококачественных покрытий фасадов. ✓ Краска с высокой адгезией и укрывистостью. ✓ Образует долговечное атмосферостойкое покрытие, обладающее высокой паропроницаемостью и низким водопоглощением. ✓ Покрытие устойчиво к загрязнениям в процессе эксплуатации и надёжно защищает фасад от неблагоприятных атмосферных воздействий. ✓ Входящие в состав специальные добавки препятствуют росту микроорганизмов на поверхности.
Назначение	Для окраски новых минеральных поверхностей (бетон, газобетон, цементно-волокнистые плиты, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка и др.), гипсокартона, ДВП, ДСП, а также для поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками. Подходит для помещений с повышенными эксплуатационными требованиями, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Для наружной и внутренней отделки. Идеально подходит для применения в системах утепления, тепловой реабилитации фасадов зданий, а также при проведении реставрационных работ.
Стандарты качества	✓ Соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность». ✓ СТБ EN 1062-1 – стандарт устанавливает классификацию лакокрасочных материалов для отделки наружных минеральных и бетонных поверхностей. ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001. ✓ Система управления окружающей средой применительно к разработке и производству лакокрасочных материалов на предприятии соответствует требованиям стандарта СТБ ISO 14001.

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by
Сайт: www.condor.by
Интернет-магазин: www.condorshop.by

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемое основание следует очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, удалить непрочно держащиеся фрагменты старой краски. Биопоражения удалить с использованием дезинфицирующего средства Biotol Spray TM CONDOR. Высолы удалить механическим путем. Не рекомендуется проводить работы по свежоштукатуренным цементными и цементно-известковыми составами основаниям и свежим бетонным основаниям! Свежоштукатуренные поверхности необходимо выдержать перед отделкой в течение не менее 28 суток, свежееизготовленные бетонные конструкции - не менее 3 месяцев. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из водно-дисперсионных грунтовок TM CONDOR. При окрашивании контрастных подложек рекомендуется использовать укрывистую наполненную грунтовку Farbe Grund TM Condor для выравнивания цветового фона основания. Рекомендация для TR базы: при нанесении краски насыщенных цветов с низкой кроющей способностью рекомендуется в качестве грунтовочного слоя использовать укрывистую наполненную грунтовку Farbe Grund, заколерованную в цвет близкий по тону к финишному оттенку.
Нанесение	Перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или механизированным способом в два слоя. Второй слой краски наносить через 4–6 ч после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения. Запрещается проводить отделку во время дождя, тумана и измороси.
Цвет	Белый.
Колеровка	Компьютерная колеровка по системе Eskarocolor (базы А, TR) или ручная колеровка пигментными пастами Vollton TM Condor. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать краску одной партии или смешивать необходимое количество краски различных партий в отдельной емкости.
Расход	250-350 г/м ² на гладкой поверхности при двухслойном нанесении. При окрашивании рельефной поверхности, расход краски увеличивается и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода.
Время высыхания	4-6 ч при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) %.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, механизированный способ.
Очистка инструментов	После использования рабочий инструмент промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Полимерная акриловая дисперсия, вода, полимерная силиконовая эмульсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, антиплесневая добавка, вспомогательные вещества.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Краску хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	База А: 5 л (7,5 кг); 10 л (15 кг). База TR: 7 л (10 кг).