



Капрал ST-17 Глубокопроникающая Грунтовка концентрат

- ✓ Укрепляет
- ✓ Обеспыливает
- ✓ Индикатор нанесения



Описание	
Наименование продукции	Грунтовка ВН П 1 Д «Kapral ST-17» СТБ 1263-2001
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Глубоко проникает в верхний слой минерального основания ✓ Укрепляет поверхность ✓ Связывает частицы пыли ✓ Уменьшает пористость поверхности и выравнивает её впитывающую способность ✓ Улучшает сцепление последующего слоя красок с основанием ✓ Не препятствует естественному дыханию поверхности ✓ Желтый цвет выступает как индикатор, и помогает определить загрунтованные участки
Назначение	Для поверхностного укрепления, пропитки и обеспыливания пористых, непрочных и сильно впитывающих минеральных поверхностей (легкий бетон, ячеистый бетон, штукатурка, кирпичные, гипсовые и ангидритовые основания) внутри и снаружи зданий перед оштукатуриванием, шпатлеванием, окраской, оклейкой обоями, укладкой керамической плитки, приклеиванием теплоизоляционных плит, укладкой полов. При грунтовании ячеистого бетона запрещается последующее применение гипсовых штукатурок. Допустимо использование в зоне стяжек с подогревом.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Основание должно быть сухим, чистым, прочным, очищенным от жирных, масляных и битумных пятен, видимых загрязнений, пыли. Поврежденные поверхности необходимо зашпатлевать.
Нанесение	Грунтовка является концентратом. В зависимости от типа основания и пористости поверхности перед нанесением грунтовку разбавить водой в соотношении 1:1...1:2. Не применять в неразбавленном виде! Проблемные (осыпающиеся) поверхности грунтовать дважды грунтовкой, разбавленной в соотношении 1:1 с интервалом не менее чем 6 ч, избегать при этом образования глянцевого покрытия. Свежеоштукатуренные поверхности грунтовать не ранее, чем через 28 дней после нанесения; после дождя поверхность должна просохнуть 2-3 дня. Наносить кистью, валиком или распылителем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже + 5 °C и не выше + 30 °C.
Расход	50-250 г/м ² грунтовки-концентрата при однослойном нанесении в зависимости от пористости поверхности и степени разбавления.

Время высыхания	Отделку (покраску, оштукатуривание и т.п.) загрунтованной поверхности проводить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 8 ч после ее нанесения. При низкой температуре или повышенной влажности время высыхания грунтовки увеличить минимум до 24 ч.
Рабочие инструменты	Кисть, валик.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Состав	Вода, полимерная акриловая дисперсия, вспомогательные вещества.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Пределы минимально и максимально допустимой температуры хранения и транспортировки составляют соответственно от + 5 °С до + 40 °С.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой!
Объем/масса	2 л (2 кг); 5 л (5 кг); 10 л (10 кг).